

ISOLERING



**Fremstillet i
Danmark
af Golan**



Varenummer	Beskrivelse	M. pr. kasse	Isoleringsklasse
49 7546 012GO	12/13 mm Isolering á 2 m	270	2
49 7546 015GO	15/13 mm Isolering á 2 m	250	1
49 7546 018GO	18/13 mm Isolering á 2 m	240	1
49 7546 022GO	22/13 mm Isolering á 2 m	180	1
49 7546 028GO	28/13 mm Isolering á 2 m	150	1
49 7546 035GO	35/13 mm Isolering á 2 m	120	1
49 7546 042GO	42/13 mm Isolering á 2 m	90	1
49 7546 048GO	48/13 mm Isolering á 2 m	64	1
49 7546 054GO	54/13 mm isolering á 2 m	66	1
49 7546 060GO	60/13 mm Isolering á 2 m	50	1
49 7546 076GO	76/13 mm Isolering á 2 m	40	1
49 7548 012GO	12/20 mm Isolering a 2 m	150	4
49 7548 015GO	15/20 mm Isolering á 2 m	120	3
49 7548 018GO	18/20 mm Isolering á 2 m	120	3
49 7548 022GO	22/20 mm Isolering á 2 m	100	2
49 7548 028GO	28/20 mm Isolering á 2 m	90	1
49 7548 035GO	35/20 mm Isolering á 2 m	70	1
49 7548 042GO	42/20 mm Isolering á 2 m	60	1
49 7548 048GO	48/20 mm Isolering á 2 m	48	1
49 7548 054GO	54/20 mm Isolering á 2 m	40	1
49 7548 060GO	60/20 mm Isolering á 2 m	40	1

Golan benytter ekstruderet polyethylen med lukkede celler som isoleringsmateriale.

Materialet er ikke hygroskopisk og kendetegnet ved bl.a. at være,

- Fleksibelt
- Formstabil
- Kemisk neutralt

Specifikationer	
Anvendelses område	-45° C - + 100° C
Brandbarhed	Selvslukkende iht. Euro klasse E og DIN 4102
Varmeledningsevne (v/10° C) - (v/40° C)	0,038W/mK—0,040 W/mK
Formstabilitet (v/ 95° C / 24 timer)	- 0,787%
Stabilitet overfor vanddamp	≥ 4000
Toxiditet	Ingen
Freon	Benyttes ikke
Tolerancer ID/OD	+ 2 mm / - 0 mm
Tolerancer godstykkelse	+ 1 mm / - 0 mm